



www.valmour.fr

SPECIAL FERRONNERIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Satiné
- Teinte Carte coloris
- Densité 1,3 variable selon les teintes
- Extrait sec 70%
- Pouvoir couvrant 8 à 10 m²/Litre
- Temps de séchage Hors poussière 30 mn à 1 heure - Sec 3 à 4 heures - Dur 8 à 12 heures - Recouvrable 8 h
- Lavabilité Très bonne
- Stockage Aune température inférieure à 50°C
- Viscosité 3'30'' +/- 15'' (COUPE AFNOR N°4 - 23°C)
- Durée de vie 1 an
- Très bonne adhérence
- Très bonne résistance à la rayure
- Bonne tenue à la corrosion
- Bonne résistance aux ambiances salines

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture glycérophthalique de finition antirouille pour métaux ferreux.
Elle peut être appliquée directement sur fer en une ou deux couches ou sur un primaire antirouille. On obtient ainsi une très bonne protection contre la corrosion et une finition satisfaisante d'aspect satiné.

MODE D'EMPLOI

Application à la brosse au rouleau ou au pistolet.
Pour une application au pistolet, diluer à raison de 10 à 15% de White Spirit.
Application en une à deux couches, par une température d'au moins 10°C.
Eviter d'appliquer sur une surface humide.
Dans le cas d'expositions sévères, il est recommandé d'appliquer au préalable le **Primaire Surface Lisse VALMOUR**.